

# Concrex® Spécial Bitume

Le mortier de réparation à base de résine époxy à usage industriel pour les surfaces en asphalte et en béton



Concrex® Spécial Bitume est un produit de nouvelle génération destiné à reboucher les trous des sols en asphalte ou en béton. Sa formule à base de résine époxy est plus résistante et plus durable que les produits traditionnels à base de bitume. Idéal pour les zones à trafic intense, sa solidité permet des réparations à l'aide de couches plus épaisses que les produits habituels.

Watco Concrex® Spécial Bitume présente une bonne résistance globale à bon nombre de produits chimiques courants de l'industrie. N'hésitez pas à nous demander conseil pour tout produit chimique en particulier.



## Domaines d'utilisation :

- Pallier les risques de trébuchement et les nids-de-poule
- Passerelles et zones de travail
- Parkings et quais de chargement
- Scelle et fixe les rails de guidage de portes à volet roulant, etc.

## Caractéristiques :

- Convient pour un usage en intérieur comme en extérieur
- Durcit en donnant un fini noir, dur et antidérapant
- Ne nécessite aucun primaire
- Applicable sur des épaisseurs de 10 à 100 mm
- Surface prête à l'emploi au bout de 12 heures

## Besoin de conseils ?

Notre équipe d'experts techniques est là pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats pour votre projet. Elle vous guidera dans les étapes de préparation et d'application du **Concrex® Spécial Bitume**.

Appelez notre équipe d'experts au **+32 (0)13 458 905** (en semaine de 8h00 à 18h00)

# Concrex<sup>®</sup> Spécial Bitume

Le mortier de réparation à base de résine époxy à usage industriel pour les surfaces en asphalte et en béton

## 1 Préparation de surface

S'assurer que la zone à reboucher soit propre, sèche (une légère humidité étant toutefois admissible) et saine.

## 2 Mélange

Le mélange est plus facile à réaliser sur une planche, bien qu'il soit faisable dans le seau en plastique fourni. Verser le contenu du petit pot de durcisseur dans le grand pot de résine, puis mélanger minutieusement à l'aide d'un couteau à palette ou d'un mélangeur à grande lame. Verser immédiatement le mélange de composants sur l'agrégat de granites. Mélanger à l'aide d'une truelle pour obtenir un composé noir texturé et meuble. Enduire soigneusement l'agrégat sec.

## 3 Application

Verser le mélange dans la zone à reboucher, puis travailler le produit à la truelle dans les brèches et les fissures. Tasser légèrement à l'aide d'un morceau de bois en compactant le produit pour ainsi vider les poches d'air. Pour un fini lisse, étaler à l'aide d'une truelle essuyée au White Spirit.

# Concrex<sup>®</sup> Spécial Bitume

Le mortier de réparation à base de résine époxy à usage industriel pour les surfaces en asphalte et en béton

## Spécification

<b>Composition</b>	Mélange d'agrégat de granites et de résine époxy.
<b>Nombre de composants</b>	1 résine, 1 durcisseur, 1 agrégat.
<b>Finition</b>	Surface noire, granuleuse et antidérapante.
<b>Primaire à appliquer</b>	L'application d'un primaire n'est pas nécessaire, que ce soit pour combler des trous ou fissures grossiers. Nous recommandons Watco Accroch'plus en cas d'utilisation sur des supports lisses.
<b>Usage intérieur/extérieur</b>	Intérieur et extérieur.
<b>Outils à employer</b>	Taloche ou truelle en acier.
<b>Convient pour</b>	Bitume, Asphalte, Tarmacadam et Béton.
<b>Conditionnement</b>	25 kg.
<b>Pouvoir couvrant</b>	Environ 0,5 m <sup>2</sup> par quantité de 25 kg sur 30 mm d'épaisseur.
<b>Temps de durcissement/séchage</b>	À une température comprise entre 10°C et 20°C, la circulation piétonne peut reprendre 8 à 12 heures après application contre 12 à 24 heures pour la reprise d'un trafic intense. Le temps de durcissement sera rallongé à toute température inférieure.
<b>Durée de vie après mélange</b>	Durée de vie du mélange de composants: Se conserve environ 30 minutes entre 10°C et 20°C, et moins longtemps à toute température supérieure.
<b>Nettoyage des outils</b>	Le matériel peut se nettoyer à l'aide de White Spirit ou d'un solvant semblable avant le séchage complet du mélange du Concrex <sup>®</sup> Spécial Bitume.
<b>Durée de conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
<b>Stockage</b>	Conserver au-dessus de 10°C. Ne pas laisser geler.
<b>Sécurité</b>	Toutes les étiquettes du produit comportent les informations de sécurité générale. Des fiches de données de sécurité sont consultables. Ne pas laisser de denrées alimentaires sur les lieux pendant l'application et le durcissement.